

# 7-610

## FAST DRYING FINISH

Emajl izdelan na sintetični smoli, ki se hitro suši, ima močan oprijem, daje izgled visokega sijaja. Posebej priporočljiv za končne premaze mehanizacij iz gradbene in kmetijske industrije ter drugih predmetov kot so traktorji, kamioni, prikolice itd.

### PODLAGA


- Pločevina obrušena in razmaščena
- Temelj
- Wash primer

### PRIPRAVA (po teži)

BARVA	1000
REDČILO 4.910.1000 (sintetičen)- 4.913.1000 (nitro)	250-350
VISKOZNOST DIN4 20°C	18-22"
ČAS UPORABE (maneverski čas)	neomejeno

### NANAŠANJE

	Airless pištola	Standardna pištola
Pištola (šoba)	0.09-0.11 inches	1.4-1.7 mm
Tlak (bar)	120-140	3-4
Število nanosov	2	
Priporočljiva debelina	40-50 mikronov	



### SUŠENJE

na zraku	potreben čas pred naslednjim nanosom	5-10 min
	prašno suha	10-15 min
	suha na dotik	4-5 h
	strjevanje	24-48 h



### PONOVNO BARVANJE

Možno po dveh urah ali po kompletnem sušenju (6-7 dni).  
Ponovno barvanje je možno po 24h z dodatkom 10% trdilca 1.959.3510.

### TEHNIČNI PODATKI

Prekrivanje (kritnost)	6.2-7 mq/l	od proizvoda pripravljenega za uporabo 50 µ debelina
Skladiščenje	Hraniti na hladnem in suhem mestu, daleč od toplotnih virov	



### VARNOST IN UPORABA

Samo za profesionalno uporabo.  
Poglejte varnostni list za ta proizvod.

