

7-620**FAST DRYING MICACEOUS IRON OXIDE**

Izdelan je na sintetični smoli (antični izgled) na bazi ploščatih pigmentov, daje močan oprijem in antikorozijsko zaščito na surovem jeklu tudi brez temeljnega premaza. Uporablja se za temeljni in končni premaz predmetov pri katerih je zahteva po starinskem (antičnem) izgledu.

PODLAGA

- Pločevina obrušena in razmaščena
- Temelj

PRIPRAVA (po teži)

BARVA	1000
REDČILO 4.913.1000 (nitro)	200-300
VISKOTNOST DIN4 20° C	20 - 25"
ČAS UPORABE (maneverski čas)	neomejeno

NANAŠANJE

Standardna pištola	
Šoba (diza)	1.6-1.8 mm
Tlak (bar)	3-4
Število nanosov	2-3
Priporočljiva debelina	40-50 mikronov

SUŠENJE

na zraku	potreben čas pred naslednjim nanosom	5-10 min
	prašno suha	10-15 min
	suna na dotik	2-3 h
	globoko sušenje	24-48 h

PONOVNO BARVANJE

Vedno

TEHNIČNI PODATKI

Prekrivanje (kritnost) 4,0 - 4,5 mq/l od proizvoda pripravljenega za uporabo 50 µ debelina
Skladiščenje Hraniti na hladnem in suhem mestu, daleč od toplotnih virov

VARNOST IN UPORABA

Samo za profesionalno uporabo.
Poglejte varnostni list za ta proizvod.

