

7-820

EXTRA ANTIRUST

Hitro sušeči temeljni premaz, ki dobro polni, z majhno stopnjo vpijanja gornjega premaza in močno zaščito proti koroziji.

Uporablja se za zaščito materialov izdelanih iz železa, jekla, pločevine itd.

PODLAGA

- Jeklo, obrušeno in razmaščeno
- Fosfatirano jeklo

PRIPRAVA (po teži)

TEMELJ (filler)	1000
REDČILO 4.910.1000 (sintetičen) - 4.913.1000 (nitro)	300-400
VISKOZNOST DIN4 20°C	20-25"
ČAS UPORABE (maneverski čas)	neomejeno


NANAŠANJE

	Airless pištola	Standardna pištola
Pištol (šoba)	0.13-0.15 inches	1.6-1.8 mm
Tlak (bar)	120-140	3-4
Število nanosov	2	
Priporočljiva debelina	35-50 mikronov	



SUŠENJE

na zraku	potreben čas pred naslednjim nanosom	10-15 min
	prašno suha	10-15 min
	suha na dotik	40-60 min



PONOVNO BARVANJE


Možno po 60-90 min.

KONČNI PREMAZ

Nitro, zračno sušeči sintetični emajl.

TEHNIČNI PODATKI

Prekrivanje (kritnost) 5.2-6 m²/l od proizvoda pripravljenega za uporabo 50 μ debelina
Skladiščenje Hraniti na hladnem in suhem mestu, daleč od toplotnih virov



VARNOST IN UPORABA

Samo za profesionalno uporabo.
Poglejte varnostni list za ta proizvod.

