

# 7-110

## ACRYLIC FINISH


Barva akrilna dvokomponentna za barvanje pastelnih in metalnih nians v direktnem sjaju. Dobra odpornost na zunanje vplive obdrži barvo in visok sijaj. Uporablja se za visoko kvalitetno zaključno delo.

### PODLAGA

- Predlaki in primerji na epoksidni osnovi
- Predlaki in primerji na poliuretanski in poliesterski osnovi
- Stare barve, obrušene in razmaščene


### PRIPRAVA (na težo)

BARVA		1000
TRDILEC	1.959.5080 (akrilni)	500
REDČILO	1.911.4310	100-150
VISKOZNOST	DIN4 20°C	16-18"
ČAS UPORABE	(manevski čas)	2 h




### NANAŠANJE

	Airless pištola	Standardna pištola
Pištola (šoba)	0.09-0.11 inches	1.3-1.6 mm
Tlak (bar)	120-140	3-3.5
Število nanosov	2	
Priporočljiva debelina	50 mikronov	



### SUŠENJE

na zraku	potreben čas pred naslednjim nanosom	10 min
	prašno suha	po 10 min
	suha na dotik	4-5 h
	globoko sušenje	okoli 24 h
v peči	(po 5-7 min flash off)	30-40 min. 50-60°C
infrardeča luč	(po 5-7 min flash off)	srednji val 15 min
		kratki val 10 min



### PONOVNO BARVANJE

Vedno kadar se obrusi

### TEHNIČNI PODATKI

Prekrivanje (kritnost) 7.6-8.8 mq/l od proizvoda pripravljenega za uporabo 40 µ debelina  
Skladiščenje Hraniti na hladnem in suhem mestu, daleč od toplotnih virov



### VARNOST IN UPORABA

Samo za profesionalno uporabo.  
Poglejte varnostni list za ta proizvod.

