

SPP 2000

Aditiv za izboljšanje kvalitete barv

OPIS IZDELKA

SPP2000 – Aditiv je dodatek za uporabo z 2K poliuretanskimi in 2K akrilnimi barvami, ter BB laki. Zasnovan je bil tako, da omogoča izboljšano vodoodbojnost, s spremembo oziroma povečanjem površinske napetosti barv.


PRIPOROČILA PRODUKTOV

Selemix	2K Acrylic Topcoat	7-110
	2K PUR Direct	7-53X
	2K UHS PUR	7-550
	2K AKRIL BB Laki	

NAVODILO ZA MEŠANJE



Barvo / lak in trdilec je potrebno temeljito premešati pred dodatkom SPP2000. Dodajte do 10% teže SPP2000 in temeljito premešajte da se zagotovi popolnoma homogena mešanica.



Nato dodamo redčilo, da dobimo pravilno viskoznost za nanašanje barve.

Druga možnost je, da dodate SPP2000 v mešanico, ki je že redčena in zelo dobro premešajte, da zagotovite, mešanico popolnoma homogeno.



Končne barve, ki vsebujejo SPP2000, se lahko uporabljajo na dva načina.

Prva aplikacija - uporaba SPP2000 v prvem in drugem nanosu.

Druga aplikacija - uporaba SPP2000 samo v drugem končnem nanosu.

NAVODILA ZA UPORABO

Dvoslojni premaz uporaba: Zaključni premaz previdno zmešamo z uporabo SPP2000, s čimer zagotovimo, da je viskoznost pravilna za uporabo.

Enoslojni premaz uporaba: Barvo ali lak zmešamo kot običajno brez SPP2000 in nanesemo prvi sloj. Pustite normalen čas med nanosi. Zgornji zaključni premaz zmešamo tako, kot je opisano zgoraj z uporabo SPP2000 in nanesite drugi zaključni premaz.

PONOVNO BARVANJE

Pri premazovanju barve ali laka, kateri vsebuje SPP2000, je potrebno temeljito obrusiti staro barvo ali lak in odstraniti vsaj 10 - 15 mikronov, predno ponovno barvate. Priporočena uporaba primerjov mokro na mokro, pri ponovnem barvanju.

UPORABA NALEPK NA POVRŠINAH KATERE VSEBUJEJO SPP2000

Prosimo upoštevajte, da običajne nalepke nimajo oprijema na barvah, katere vsebujejo SPP2000 !

Edina nalepka, katero priporočamo: **3M Scotch Sc85***

Ne uporabljajte nalepk vsaj 3 dni po nanosu barve ali laka.

ZDRAVJE IN VARNOST

Za popolne podatke o zdravju in varnosti ter predpisih o skladiščenju glejte varnostni list

This product is for professional use only.

The information given in this sheet is for guidance only. Any person using the product without first making further enquiries as to the stability of the product for the intended purpose does so at his own risk and we can accept no liability for the performance of the product or for any loss or damage (other than death or personal injury resulting from our negligence) arising out of such use. The information contained in this sheet is liable to modification from time to time in the light of our experience and our policy of continuous product development. Drying times quoted are average times at 20°C. Film thickness, humidity and shop temperature can all affect drying times.

Selemix System is a brand of PPG Group

Selemix Customer Service and Sales Group, Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, England, Tel: 01449 771771